

MERCADO MUNICIPAL – POLIMENTO E RESINA EM PISO DE GRANITINA

1.1 – RASPAGEM DE PISO GRANILITE

1.1.1 Conceito

Acabamento final de pisos monolíticos de argamassa de alta resistência ou placas de mármore.

1.1.2. Procedimento de Execução

Após execução, o piso deverá ser polido com equipamento apropriado com finalidade de promover o acabamento da superfície. O serviço deverá ser executado por profissional especializado. No caso específico que o piso se encontra executado há mais tempo, o mesmo deverá sofrer o serviço acima descrito até ficar isento de sujeira e materiais gordurosos e outros, que de uma forma geral possam ter causado seu encardimento, deverão ser utilizadas lixas com a capacidade de remoção do material a ser lixado, devendo ser observada basicamente a qualidade do grão mineral e da construção da lixa. A lixa a ser utilizada deve ser aquela que tem bom corte e proporciona boa qualidade final no acabamento.

1.1.3 Medição

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o metro quadrado (m²).

1.2 – APLICAÇÃO DE CERA A BASE DE CARNAÚBA

Deverá ser aplicada com utilização de politriz industrial, em pelo menos duas demãos de forma a dar uniformidade e proteção no piso cujas características sejam: Secagem em tempo moderado, realçando e mantendo a textura natural da granitina, fácil manutenção, alta elasticidade dando uma proteção invisível.

Permite retoques, novas demãos, independente do tempo pós-aplicação.

Maior resistência a raios solares e maior tolerância à oleosidade natural do ambiente em que se encontra inserido o piso.